



**MERMET**

## DESCRIPCIÓN PARA EL DOSSIER DE CONSULTA DE EMPRESAS

### **SATINÉ 5500 - TEJIDO TÉCNICO DE PROTECCIÓN SOLAR EXTERIOR Y INTERIOR**

De la gama EXTERNAL SCREEN CLASSIC de Mermet o equivalente

Excelente protección contra el calor y buen control del deslumbramiento

Composición : Tejido de fibra de vidrio (42 %) recubierto con PVC (58 %)

Peso/m<sup>2</sup> : **520 gr** ± 5 %

Espesor : **0,75 mm** ± 5 %

Clasificación al fuego :

**M1** (NFP 92 503), **B1** (DIN 4102-1), **BS** (476 Pt 6&7 class 0)

**Euroclass** C-s3-d0 (EN 13501-1)

Poder calorífico superior (ISO 1716) :

**13,2 MJ/kg** (6,86 MJ /m<sup>2</sup>)

### **Greenguard® Gold**

Tejido **Satiné**, coeficiente de apertura de un **4 %**

**52 colores** disponibles

Valores térmicos y ópticos según la norma EN 14501 :

- . **Rs** del **4 % al 66 %** según el color
- . **Tv** del **4 % al 21 %** según el color
- . Factor solar **g<sub>tot</sub>** según el color  
de **0,04 a 0,09** de protección solar exterior  
de **0,15 a 0,31** de protección solar interior  
(Acristalamiento g = 0,32 et U = 1,1)

« La elección del tejido y de su color debe permitir lograr una reflexión solar de un ■ % y/o una transmisión visual de un ■ %. »

Para obtener cualquier información relativa al estor y al mecanismo contáctenos llamando al +33 (0)7 61 12 63 96 o pinche [aquí](#)

*Estas informaciones se dan a título indicativo y no tienen ningún valor contractual (V1 2021).*



Mermet SAS  
58 Chemin du Mont Maurin  
38630 Les Avenières - Veyrins-Thuellin

[contact@sunscreen-mermet.com](mailto:contact@sunscreen-mermet.com)

Tel. +33 (0)474 336 615

Fax. +33 (0)474 339 729

[www.sunscreen-mermet.com](http://www.sunscreen-mermet.com)



### **SATINÉ 5500**

